

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

TOPECA, Lda
Rua do Mosqueiro
2490-115 Cercal – Ourém
PORTUGAL

Tel.: 00 351 – 249 580 070
Fax.: 00 351 – 249 580 079

TOPECA
FÁBRICA DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO

geral@topeca.pt
www.topeca.pt

juntaemcor

plus+

coler et mastiquer

mortier pour joints de 5 à 30mm



- texture sablé

utilisation

Réalisation des joints larges 5 à 30 mm dans les sols et les murs.
Permet de joints larges et sans fissures.
Facilité d'application et de nettoyage.
Joint de carrelage hydrofugé.

support

- Pièce en céramique;
- Pierres naturelles.



marquage CE

CG2W
European standards
EN 13888



Juntaemcor plus+

mortier pour joints de 5 à 30mm

coler et mastiquer

recommandations

Ne pas appliquer par temps humide, la pluie ou de risque de verglas. Pour le nettoyage de la saleté accumulée pendant la construction en utilisant Toplimpa.

Ne pas utiliser les acides forts pour nettoyer les joints.

Protéger le carrelage poreux avant le jointolement avec Itop. Le Itop va créer un film de surface qui empêche: la pénétration de la couleur des pigments Juntaemcor Plus +, l'apparition de taches et de faciliter le nettoyage. Après l'injection et le joint est sec, vous pouvez protéger / imperméables c'est avec un produit gamme Silitop, en évitant l'apparition de taches, les incrustations de saleté, moisissures, etc.

Vous devriez mettre l'Juntaemcor Plus + et claire graduellement. Des facteurs tels que les conditions d'application, le humidité du support, absorption des tuiles et des temps de séchage peut entraîner des différences dans les nuances du produit.

Ne pas appliquer Juntaemcor Plus + sur: carrelage chaud, fini de collier ou de chape humide.

Dans la préparation du Juntaemcor Plus + doit utiliser un conteneur et de l'eau propre pour éviter la contamination dans le produit qui change de couleur cause. Vous devriez noter la quantité d'eau à ajouter au produit, car la consistance de la pâte varie avec la largeur du joint. Pour des joints plus larges que le mortier doit être présenté avec plus de cohérence, donc moins d'eau. Le dosage de l'eau et le temps de mélange doivent être constants. L'excès d'eau peut favoriser l'apparition de taches (efflorescence).

composition et caractéristiques

Compositon:

Ciment, sables silicieux, adjuvants spécifiques, pigments.

Caractéristiques:

Durée pratique d'utilisation: 3heurs.

Délai de mise en circulation: 3 jours.

Temps d'attente pour le nettoyage général: 24 heures.

Délai de durcissement: 2-3 horas.

Température d'emploi: +5°C à +30°C.

Masse volumique : 1850 kg/m³

Résistance en compression: > 15.0 N/mm².

Résistance en flexion: > 3.0 N/mm².

Absorption d'eau après 30 minutes: <2 g

Absorption d'eau après 240 minutes: <5 g

Note: Résultats obtenus dans les conditions standards d'essais en laboratoire, selon les spécifications de la norme NP EN 13888. Ces temps peuvent varier en fonction de la température et le type de support.

couleur

Voir le tableau des couleurs

consommation

Voir le tableau de la consommation.

conditionnement

Sacs de 25 Kg

Palette avec 60 sacs.

conservation

1an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et à l'abri de l'humidité.



juntaemcor plus+
mortier pour joints de 5 à 30mm

coler et mastiquer

préparation du support

Les joints doivent être secs et exempts de colle, de ciment et de poussière.
Cette condition assure un bon grip, bon séchage et l'uniformité de la couleur.



application

Gâcher Juntaemcor Plus+, avec 6 l d'eau propre par sac de 25 kg, manuellement ou avec un malaxeur électrique à vitesse lente jusqu'à obtenir une pâte lisse et sans grumeaux.



Étendre Juntaemcor Plus+ en diagonale sur les carreaux à l'aide d'une taloche à joints.
Veiller à remplir complètement les joints.



Avant le durcissement complet du mortier procéder à son finition.

Finition Eponge: Nettoyer les joints à l'aide d'une éponge quand les joints commencent à durcir.

Finition Brossée: Brosser les joints avec une brosse quand les joints commencent à durcir.

Finition Lisse: Lisser les joints avec une cuillère à joints ou une cuillère "langue de chat" juste après le remplissage des joints.



Enlever l'excédent de mortier à l'aide d'une éponge de nettoyage.




juntaemcor plus+
mortier pour joints de 5 a 30mm

coler et mastiquer

couleurs

brique




101999

anthracite



100299

blanc




102099

chocolat




100704

gris




101204

sable



101004

terre




102051

rouge grès



102052

saumon



100504

tabac



100604

grafitte



100899

juntaemcor plus+
mortier pour joints de 5 à 30mm

coler et mastiquer

finitions

lisse



éponge



brossé



Les couleurs affichées sont imprimées les couleurs peuvent différer légèrement des couleurs commercialisé. Des couleurs spéciales sont dépendants de la quantité. La gradation peut être trouvé sur les tablettes disponible chez votre concessionnaire