

# tuforte<sup>®</sup> sintético



## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

TOPECA, Lda  
Rua do Mosqueiro  
2490-115 Cercal – Ourém  
PORTUGAL

Tel.: 00 351 – 249 580 070  
Fax.: 00 351 – 249 580 079

**TOPECA**  
FÁBRICA DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO

[geral@topeca.pt](mailto:geral@topeca.pt)  
[www.topeca.pt](http://www.topeca.pt)

# tuforte

sintético

mortiers pour revêtement  
et régularisation

enduit de lissage intérieur



- finition lissage, parfaite et uniforme

## utilisation

Ragréage et lissage pour les murs et les plafonds intérieurs.  
Tuforte synthétique est facile à appliquer.  
Glisse en douceur, séchage sans retrait.  
Tuforte Synthétique a une grande capacité de remplissage et une adhérence exceptionnelle à la plupart des matériaux de construction.

## support

- Béton;
- Mortier;
- Plâtre;
- Peinture (en bon état, adhérent et résistant)
- Primaire / peinture isolante
- Enduits de finition (Tuforte FT acabamento , Tuforte barramento, Tuforte estanhar)
- Plaques de plâtre.



# tuforte sintético

enduit de lissage intérieur

mortiers pour revêtement  
et régularisation

## recommandations

Ne pas ajouter d'eau.

Ne pas utiliser sur les supports sujettes aux remontées d'humidité.

Admissibles revêtements: la peinture, papier décoratif et Corticite.

## composition et caractéristiques

### Composition:

Produit à base de résines acryliques  
et de charge sélectionnée.

### Caractéristiques:

Masse volumique: 1520 kg/m<sup>3</sup>

Teneur en solides: 58±2%

Sec au toucher: 2 à 4 heures.

Séchage total: 24 à 48 heures

Temps d'attente pour être en mesure  
de repeindre: 48 heures.

Appliquer à des températures +5°C à  
+30°C.

NOTE: Ces résultats ont été obtenus dans des tests de  
laboratoire, dans des conditions standard (T = 20 ° C) et  
peuvent varier avec les conditions.

## couleur

Blanc

## consommation

0.7-1 Kg/m<sup>2</sup>

## conditionnement

Seau de 25kg

## conservation

12 mois à partir de la date de  
fabrication, en emballage d'origine  
non ouvert, à l'abri de l'humidité.



# tuforte sintético

enduit de lissage intérieur

mortiers pour revêtement  
et régularisation

## préparation du support

Les supports doivent être propre, sains, exempts de toute trace d'huile de décoffrage, de peinture et de graisse.

Toutes les cavités doit d'abord être remplies. Les clous et autres objets existants doivent être supprimés. Retirez toutes les pièces détachées.



## application

Mélanger le Tuforte synthétique afin d'homogénéiser le produit avant l'application.



Appliquer à l'aide d'une spatule ou taloche inox.



Après séchage, d'améliorer la surface avec du papier abrasif fin.  
Passé 2-3 jours peuvent être couverts avec peinture o papier décoratif .  
Laver les outils avec de l'eau.

