

tuforte[®] cola



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

TOPECA, Lda
Rua D. Nuno Álvares Pereira, 53
2490-114 Cercal – Ourém
PORTUGAL

Tel.: 00 351 – 249 580 070
Fax.: 00 351 – 249 580 079

TOPECA
FÁBRICA DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO

geral@topeca.pt
www.topeca.pt

tuforte

cola

argamassas de montagem

cola para fixação e montagem de placas de gesso



utilização

Fixação e montagem de placas de gesso cartonado em paredes de interior

Permite a aplicação em espessura para tapar grandes imperfeições de modo a obter superfícies planas.

Fixação de placas de gesso cartonado com ou sem sistemas de isolamento térmico agregado (Lã de Rocha, Lã de Vidro, Esferovite).

Permite fazer o enchimento de juntas de placas gesso, que não tenham ficado bem unidas.

suporte

- Tijolo;
- Blocos de cimento;
- Pedra;
- Betão;
- Reboco de cimento;
- Gesso.



marcação CE

European standards
EN 14496



TOPECA, Lda - Rua D. Nuno Álvares Pereira, 53 - 2490-114 Cercal - Ourém - PORTUGAL

Tel.: 00 351 - 249 580 070 / Fax.: 00 351 - 249 580 079

www.topeca.pt / geral@topeca.pt

Q.5.06.05.04-03

29/01/2016

tuforte cola

cola para fixação e montagem de placas de gesso

argamassas de montagem

recomendações

- Não aplicar no exterior e nem em pavimentos.
- Não aplicar em locais demasiado húmidos.
- Não juntar água após a mistura.
- Uma mistura onde a presa se iniciou deve ser inutilizada.
- Para a colagem de bandas utilizar o Tuforte Juntas e Acabamento.

composição e características

Composição:

Gesso, inertes e outros aditivos.

Características:

Temperatura de aplicação
(ambiente+suporte) $\geq +5^{\circ}\text{C}$.

Tempo de utilização: 1h 30m
(aproximadamente).

Endurecimento: 2 horas.

Reacção ao fogo: Classe A1

Nota: Resultados obtidos em ensaios laboratoriais, segundo a norma EN 14496. Estes resultados poderão variar com as condições de aplicação e tipo de suporte.

cor

Branco.

consumo

2 a 3 Kg /m².

apresentação

Sacos de 20 kg.
Palete com 48 sacos.

conservação

1 ano em embalagem de origem
fechada ao abrigo da humidade.



tuforte cola

cola para fixação e montagem de placas de gesso

argamassas de montagem

preparação do suporte

Aplicar sobre superfícies resistentes, isentas de pó, gordura e sem humidade.

Em superfícies antigas, fazer uma limpeza profunda dado que a cola vai ser aplicada directamente sobre a parede.



aplicação

Verter o pó progressivamente em cerca de 8 litros de água limpa. Deixar repousar cerca de 2 a 3 minutos.

Misturar mecanicamente (500rpm) de forma a obter massa com consistência plástica.



Aplicar pontos de 15 cm de diâmetro espaçados de 25 cm na horizontal e 40 cm na vertical sobre a placa. Como dado orientativo, uma placa de 2,5x1,2 m necessita de cerca de 28 pontos (10 por m²).

Respeitar as regras de aplicação dos fabricantes das placas.



Aplicar a placa contra a parede a isolar e com a ajuda de uma régua, comprimi-la de maneira a garantir a total transferência da cola ao suporte.

