

Primário promotor de aderência



- Promotor de aderência
- Multi suportes
- Pronto a aplicar
- Secagem rápida

Campo de utilização

Primário que potencia a adesividade entre suportes de baixa porosidade/absorção e as argamassas cimentícias, protege superfícies do contacto com a água e regulariza baixas porosidades. Deste modo, é indicado para:

- regular a coesão e preparar os suportes a recobrir com revestimentos do tipo: autonivelante cimentício, cimento-cola, microcimento, argamassas de barramento e regularização;
- proteger superfícies de madeira e seus derivados do contacto com a água de amassadura das argamassas, prevenindo deformações do material;
- regularizar a porosidade dos suportes, evitando a formação de manchas ou alterações de tonalidade em autonivelantes, microcimento e outros revestimentos decorativos;
- reforçar a coesão superficial do revestimento das placas de gesso cartonado não hidrofugadas.

Recomendações

- Aplicar **Toporo** no caso de suportes com elevada absorção/porosidade e/ou pouco coesos.
- Evitar a contaminação do Toprim antes da aplicação dos produtos de recobrimento.
- Em aplicações horizontais não circular sobre os suportes com Toprim, durante o processo de secagem. Em caso de necessidade absoluta terá de prever a colocação de elementos de proteção adequados para o efeito (pranchas ou painéis rígidos).
- Lavar as ferramentas com água, logo após a sua utilização.
- Não diluir o produto.

Limitações de utilização

Não aplicar:

- em suportes com elevada absorção/porosidade e/ou pouco coesos;
- sobre suportes saturados de água e/ou pavimentos com patologias associadas a humidade por ascensão capilar;
- sobre suportes degradados ou friáveis;
- em superfícies/ambientes muito quentes;
- sob chuva e/ou vento forte;
- sobre suportes extremamente frios/gelados ou com risco de gelar nas 48 h seguintes à aplicação do produto.

Suportes



Betão
Reboco
Betonilha
Cerâmica
Madeira e seus derivados
Placa de gesso cartonado
Placa cimentícia
Placa MGO
Pintura acrílica resistente

Consumo

150 - 200 g/m²

Apresentação

Cor: Rosa

Embalagem: Baldes de 1 kg e 5 kg

Conservação

1 ano a partir da data de fabrico em embalagem de origem fechada, ao abrigo da humidade e de temperaturas extremas.

Preparação do suporte



Assegurar que o suporte está resistente, coeso, seco e limpo (isento de pó, óleos, gorduras e/ou outro tipo de sujidades que comprometam a sua adesividade).

Eliminar partes não aderentes ou frágeis.

Superfícies tratadas com hidrofugantes terão de ser previamente despolidas.

Painéis de madeira/ placas compósitas devem cumprir os procedimentos de fixação preconizados, de modo a garantir total estabilidade.

Aplicação



1. Homogeneizar o produto mecanicamente, a baixa rotação, ou manualmente.

2. Aplicar o primário com rolo, trincha ou pulverizador, garantindo que é aplicado um filme uniforme e contínuo.

3. Deixar o Toprim secar corretamente. Só depois poderá revestir com as argamassas selecionadas.



Composição

Resinas em dispersão aquosa e aditivos específicos.

Características de aplicação

Temperatura na aplicação, secagem e suporte: 5-30 °C

Tempo de secagem: 8-10 h

Tempo de espera para revestir: 8-12 h

Prestações

Densidade: 1,05 g/ml

pH: 7,5-8,5

Extrato seco: 50 %

Os resultados apresentados foram obtidos em laboratório sob condições específicas de aplicação, temperatura (23 °C) e humidade relativa do ar (50 %), podendo variar em função das condições reais de aplicação.

Observações: Esta ficha técnica substitui as anteriores. A informação contida neste documento resulta dos conhecimentos, boas práticas/ensaios e testes realizados ao produto. A TOPECA não poderá ser responsabilizada por maus resultados obtidos com os seus produtos, quando sujeitos a utilização indevida; desrespeitando as instruções de uso; as prescrições contidas na documentação técnica e ainda erro na escolha do tipo ou género de instrumento de trabalho e/ou ferramenta utilizada na aplicação. Aconselhamos sempre a realização de ensaios prévios, realizados de acordo com as especificações da ficha técnica. Leia atentamente as instruções das embalagens, as fichas de segurança e respeite as nossas instruções.

Em caso de dúvida, deverá contactar a TOPECA.

A TOPECA reserva-se ainda no direito de realizar melhorias aos seus produtos, sem aviso prévio.