

# acelerador de presa



## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

TOPECA, Lda  
Rua D. Nuno Alvares Pereira, 53  
2490-114 Cercal – Ourém  
PORTUGAL

Tel.: 00 351 – 249 580 070  
Fax.: 00 351 – 249 580 079


**TOPECA**  
FÁBRICA DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO

[geral@topeca.pt](mailto:geral@topeca.pt)  
[www.topeca.pt](http://www.topeca.pt)

# acelerador de presa

produits spéciaux

pour mortier



## utilisation

Additif liquide pour réduire le temps de prise pour mortier.  
Il est particulièrement adapté pour les travaux par temps froid.

## support

- Admis pour les monocouches utilisés



# acelerador de presa

pour mortier

produits spéciaux

## recommandations

Acelerador de Presa Topeca n'est pas un anti-gel.

Ne pas dépasser la dose de 3 litres Acelerador Presa Topeca en mélangeant 6 sacs de 30 kg.

Appliquer à des températures supérieures de 5 ° C.

Respecter les symboles de danger figurant sur l'étiquette.

Pour plus d'informations consulter la fiche de données de sécurité.

Accélérateur Presa Topeca ne doit pas être ajouté à béton ou monocouche directement en contact sur le fer ou le métal.

Ne pas appliquer Accelerator Presa Topeca à risque de gel dans les prochaines 24 heures.

## composition et caractéristiques

### Composition:

Solution aqueuse

### Caractéristiques:

Masse volumique: 1300 kg/m<sup>3</sup>.

pH: 8-9.

Note: Ces résultats ont été obtenus dans les tests de laboratoire, dans des conditions normales (T = 20 ° C) et peut varier selon les conditions.

## consommation

1 litre d'un mélange de 6 sacs de 30 kg monocouche.

## conditionnement

Jerrican de 5 et 20 litres.

## conservation

1 an à partir de la date de fabrication dans son emballage original, fermé sous l'humidité et la chaleur.

## application

Bien agiter avant utilisation.

Mélanger Acelerador Presa Topeca dans le mélange du mortier.

Remplacez 1 litre d'eau pour 1 litre d'Acelerador Presa Topeca un mélange de 6 sacs monocouche.

Ajouter le mortier à la solution (eau + Acelerador Presa Topeca).

