

descofrante topeca



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

TOPECA, Lda
Rua do Mosqueiro
2490-115 Cercal – Ourém
PORTUGAL

Tel.: 00 351 – 249 580 070
Fax.: 00 351 – 249 580 079

TOPECA
FÁBRICA DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO

geral@topeca.pt
www.topeca.pt

descofrante

topeca

produtos especiais

descofrante para moldes de madeira e metal



utilização

Indicado para utilização em moldes metálicos ou de madeira para betão, garantindo uma desmoldagem fácil e limpa, protegendo-os simultaneamente.

A utilização de Descofrante Topeca torna-se indispensável quando se pretende efectuar um trabalho perfeito em betão à vista evitando chochos e manchas à superfície de betão. Com a utilização de óleo descofrante a limpeza dos moldes é efectuada com facilidade.

O Descofrante Topeca evita a oxidação dos moldes metálicos em armazém e aumenta a durabilidade dos moldes de madeira.

suporte

- Moldes de madeira
- Moldes metálicos;

descofrante topeca

descofrante para moldes de madeira e metal

produtos especiais

recomendações

Os excessos de cimento serão facilmente removidos dos moldes com uma escova ou espátula logo após terminada a fabricação.

Terminada a limpeza recomenda-se uma nova aplicação do Descofrante Topeca para uma melhor proteção para as próximas fabricações.

Convém repetir a aplicação diariamente.

Evitar pequenas fugas ou derrames para prevenir os acidentes resultantes do piso escorregadio.

Para se evitar a separação da emulsão em repouso, recomenda-se que apenas seja preparada a quantidade de produto necessária para cada dia de trabalho.

No caso de moldes novos em madeira recomenda-se a utilização do produto mais concentrado já que a madeira irá absorver mais óleo descofrante.

Lavar as ferramentas logo após a utilização com água.

composição e características

Composição:

Óleo de base mineral e aditivos emulsionáveis.

Características:

Massa volúmica (20°C)= 850 kg/m³

pH= 6-7

cor

Amarelado

consumo

Os rendimentos dependem do estado dos moldes. Como dado orientativo: 50ml/m².

apresentação

Balde de 5 litros.

conservação

12 meses a partir da data de fabrico em embalagem original fechada, em condições normais de temperatura e humidade.

preparação do suporte

A superfície do molde deve estar seca ou ligeiramente húmida.

aplicação

A água deverá ser adicionada ao óleo e nunca o inverso, muito lentamente e com uma agitação muito vigorosa durante toda a operação de mistura, até obter uma emulsão estável de consistência adequada.

As diluições recomendadas para cada caso são apuradas após ensaios a efectuar previamente, no entanto como dado orientativo recomendamos 10 a 20% de Descofrante Topeca.

A solução aplica-se por pulverização ou trincha no interior dos moldes. Aguardar alguns minutos antes de efectuar o enchimento dos moldes com betão.

