

UTILIZAÇÃO

As superfícies a selar e/ou unir devem estar limpas e secas. Aplicável a temperaturas entre +5°C e 50°C, mediante pistola.

Onduflex fresco elimina-se com heptano ou acetona, depois de “curado” só pode ser removido por meios mecânicos.

Em coberturas inclinadas, recomenda-se a sua utilização para inclinações inferiores a 15° (para colagem da telha cerâmica).

DESCRIÇÃO

Mastique selante auto-adesivo flexível e impermeável, á base de poliuretano monocomponente, ideal para a selagem de juntas exteriores e interiores.

- Juntas de dilatação em fachadas, pré-fabricados betão, janelas, parapeitos, telhados e coberturas, terraços, etc..
- Pode ser utilizado como adesivo estrutural para a colagem de telhas e ripas, materiais sintéticos, azulejos, rodapés, etc..
- Cola sem primário sob: cerâmica, ferro, chumbo, alumínio, zinco, betão, vidro, ladrilho, madeira, PVC, etc..



CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS E TÉCNICAS

Característica	ESPECIFICAÇÃO
Rendimento (junta com 10 mm)	2 ml
Cor:	TERRACOTA
Temperatura para aplicação	-5°C a +40 °C
Tempo de Formação de Película:	65 min (+23°C/50 % hr)
Massa específica kg/dm ³ :	1,3
Escorrimento (mm)	0 -muito bom
Dureza (shore A) aos 28 dias	37 (+23°C/50 % hr)
Resistência à tracção (MPa)	1,5
Módulo a 100% de alongamento (MPa)	0,6
Alongamento até à ruptura (%):	700
Validade	15 meses após data de fabrico

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

O mástique Onduflex é fornecido em caixa de 12 tubos de 300ml/cada, devidamente identificada. Pode ser armazenado na embalagem original durante 9 meses.

Onduline – Materiais de Construção, SA.

Rua das Lages, 524 | 4410-272 Canelas Portugal

telef +351 227151230 | fax +351 227123788

www.onduline.pt |

info@onduline.pt