

Prego líquido



- Isento Solventes
- Pintável (Tintas aquosas e sintéticas)
- Excelente poder Fixação
- Interior

### Campo de utilização

Topeca Decor Fix é um prego líquido sem solvente, para colagem de sancas, perfis, rodapés e elementos decorativos (em poliestireno, poliuretano, PVC, madeira, gesso), em elementos de construção.

Fixa sem furos, pregos ou parafusos.

É muito fácil de aplicar e limpar.

### Recomendações

- Limpeza de resíduos após a cura, terá que ser efetuada mecanicamente.
- Lavar as mãos com água e sabão.

### Suportes



Betão  
Reboco  
Pintura  
Alvenaria  
Pedra  
Madeira  
PVC  
Gesso  
Placa de Gesso.

### Consumo

Depende da peça a colar, como dado orientativo para rodapés, sancas e molduras o consumo estimado é de 40 a 50 g/mL

### Apresentação

**Cor:** Branco

**Embalagem:** tubo de 300mL

**Caixa:** com 12 tubos

### Conservação

**24 meses** a partir da data de fabrico, em embalagem fechada em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e 25°C. Manter fora do alcance das crianças.

## Preparação do suporte

As superfícies devem estar limpas, sem poeiras ou gordura. Não deverão existir partículas soltas ou que se possam soltar da superfície.

Aplicar fita para proteger as áreas aonde não se quer aplicar o produto.

## Aplicação



1. Cortar o bico do cartucho e da ponteira num ângulo de 45°, no tamanho e espessura desejada. Enroscar a ponteira no cartucho e colocá-lo na pistola aplicadora (pneumática ou manual)
2. Aplicar o produto na área desejada. Pode ser aplicado em pontos ou em cordões apenas num dos lados a colar.
3. Para melhores resultados, uma das superfícies deve ser porosa, se não for, pulverize uma camada fina de água numa das superfícies a colar.
4. Pressionar uniformemente as superfícies a colar. Manter a colagem sob pressão durante 10-15 min.

## Composição

Dispersão de resinas acrílicas aditivos específicos.

## Características de aplicação

**Temperatura de aplicação:** 5° C a 35°C

**Formação Película:** 30-60 min

**Tempo cura:** 24-48 horas

## Prestações

**Densidade ( 23°C):** 1,62 g/ml

**Resistência Temperatura:** -10°C a 80°C

**Observações:** Esta ficha técnica substitui as anteriores. A informação contida neste documento resulta dos conhecimentos, boas práticas/ensaios e testes realizados ao produto. A TOPECA não poderá ser responsabilizada por maus resultados obtidos com os seus produtos, quando sujeitos a utilização indevida; desrespeitando as instruções de uso; as prescrições contidas na documentação técnica e ainda erro na escolha do tipo ou género de instrumento de trabalho e/ou ferramenta utilizada na aplicação. Aconselhamos sempre a realização de ensaios prévios, realizados de acordo com as especificações da ficha técnica. Leia atentamente as instruções das embalagens, as fichas de segurança e respete as nossas instruções.

Em caso de dúvida, deverá contactar a TOPECA.

A TOPECA reserva-se ainda no direito de realizar melhorias aos seus produtos, sem aviso prévio.

topeca decor fix – pág.2/2