



PINTURA EXTERIOR EASY COLOR

7 HASTA AÑOS DE PROTECCIÓN
ATÉ ANOS DE PROTEÇÃO

- ESMALTE EXTERIOR MULTI SUPERFICIE
- DIRECTO, SEM PRIMÁRIO
- RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV E À INTEMPÉRIE

INFORMAÇÃO



SECAGEM
ENTRE DEMÃO



SECAGEM
COMPLETA



FERRAMENTAS



Aguarrás

LIMPEZA DAS
FERRAMENTAS



RENDIMENTO

USO

Esmalte exterior para as janelas, venezianas, postigos, cercas, mobiliário, objetos de:

- MADEIRA: resinosas, exóticas, nobres... brutas ou já pintadas, envernizadas ou com protetor decorativo.
 - METAIS: brutos, enferrujados ou já pintados.
 - PVC: novo ou para renovar.
- Não aplicar na mobília de jardim e nos vasos de plantas de plástico, nem no chão, suportes de construção e nas madeiras oleadas ou enceradas. Não aconselhamos o uso de tons escuros em suportes de PVC muito expostos ao sol..

CARACTERÍSTICAS

- DIRETO SEM PRIMÁRIO: direto na ferrugem, madeiras pintadas e com protetor, PVC e alumínio.
- RESISTÊNCIA: choques, manchas, intempérie e UV.
- RESULTADO PERFEITO

FORMATOS

CORES



0,5L

2,5L



Branco



Cinza pedra



Antracita



Preto



Vermelho Escuro

FORJA



Cinza Pedra



Antracita



Preto



Areia



Taupe



Castanho Havana



Azul



Verde Floresta

METALIZADO



Oxido



Alumínio



Antracita

ACETINADO

*somente cores indicados com 2,5L



PINTURA EXTERIOR EASY COLOR

PREPARAÇÃO

A PREPARAÇÃO do suporte é uma fase OBRIGATÓRIA. Qualquer superfície que seja necessário pintar deveria estar limpa, seca, não gordurosa e não descascada. Qualquer suporte gorduroso ou com película pode supor uma não aderência da pintura.

• SUPORTE DE MADEIRA:

Suporte bruto ou novo: lixar levemente e remover o pó. Em madeiras exóticas: desengordurar com acetona.

Suporte já pintado, com protetor decorativo ou envernizado em bom estado: lixar com papel de lixa grão fino 120 e remover o pó.

• SUPORTE de FERRO:

Suporte bruto ou novo: desengordurar com acetona. Em metais enferrujados, eliminar as partes enferrujadas com uma escova metálica e remover o pó.

Ferro já pintado em bom estado: lixar levemente com papel de lixa grão fino 120 e remover o pó.

Suporte já pintado, com protetor decorativo ou envernizado em mal estado: raspar as partes não aderentes, lixar e remover o pó.

Em mal estado: escovar as manchas de ferrugem e raspar os restos de pintura. Desengordurar.

• SUPORTES em PVC-ALUMÍNIO-ZINCO-GALVANIZADO-COBRE:

Suporte bruto, novo ou já pintado: lixar levemente com papel de lixa de grão 150. Depois lavar com um detergente à base de soda (alcalino) e enxaguar com água.

Em acabamentos de fábrica (epóxi): substituir a fase de lixado pela aplicação de um limpador desengordurante.

APLICAÇÃO

Antes e durante a aplicação misturar o esmalte com uma vara longa e larga, insistindo no fundo da lata para homogeneizar corretamente. Esmalte listo para o uso, não diluir.

• Começar a pintar os ângulos, os cantos e os encaixes da superfície que é necessário pintar. Então, continuar em camadas cruzadas e regulares evitando as sobre espessuras.

• Deixar secar umas 24 horas • Lixar levemente e remover o pó.

• Aplicar a segunda camada de esmalte do mesmo modo. • Para as cores vivas, uma camada adicional pode ser necessária.

A realização e a resistência ótimas são obtidas depois de 15 dias da secagem do produto.

GARANTIA

GARANTIA ATÉ 7 ANOS: Com respeito às instruções de uso, só em suportes verticais. A garantia pode ser reduzida em superfícies sujeitas à humidade forte e não se aplica às superfícies com águas estagnadas. A garantia só diz respeito ao aspeto e é limitada ao reembolso do produto (com apresentação do ticket de compra).

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ATENÇÃO - EUH208: contém metileticetoxima. Pode provocar uma reação alérgica. **H226:** Líquido e vapor inflamáveis. **H412:** Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. **P101:** Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. **P102:** Manter fora do alcance das crianças. **P210:** Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. **P271:** Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. **P501:** Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local). Não deitar os resíduos no esgoto. Fechar a lata depois do seu uso.

Valor limite UE para este produto: (Cat A/i):500 g/L (2010). Este produto contém max 312g/L COV..